

Isodur L-75

Nome chimico: Polimero di toluene diisocianato

Solvente: Etilacetato

Definizione del Materiale

Contenuto di NCO: $13,3 \pm 0,4\%$

Contenuto del monomero: $< 0,5\%$

Contenuto non volatile: $75 \pm 2\%$

Applicazione

L'Isodur L-75 è un crosslinker che può essere utilizzato con poliesteri, polieteri e poliacrilati. Tuttavia, non è adatto per applicazioni alifatiche e alcoliche. È particolarmente adatto per verniciature di mobili e prodotti a base di legno, così come per metalli, plastiche e compositi minerali. Come agente di accoppiamento, l'Isodur L-75 aumenta la resistenza ai solventi aromatici e agli oli, oltre a offrire una buona stabilità a regimi di temperatura più elevati.

Informazioni sull'Utilizzo

Dopo aver aggiunto l'Isodur L-75 a una formulazione adesiva o coating, la miscela deve essere utilizzata entro la sua durata potenziale. La durata potenziale dipende dal contenuto di polimero e da altri ingredienti come antiossidanti, resine, plastificanti, solventi, ecc. Questa durata può variare da diverse ore a un giorno.

Maneggiamento, Conservazione e Confezionamento

L'elaborazione e l'uso dell'Isodur L-75 richiedono adeguate conoscenze tecniche e professionali. Si prega di consultare il foglio di sicurezza e di osservare le norme di sicurezza locali. Devono essere rispettate le normative

vigenti nel vostro paese, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti, l'igiene del lavoro e i diritti di brevetto.

L'Isodur L-75 deve essere conservato nei suoi contenitori originali sigillati a temperature comprese tra 0 e 25°C. Conservato correttamente è stabile per un minimo di sei mesi. Se viene conservato o trasportato a basse temperature, possono formarsi depositi, ma questi dovrebbero ri-dissolversi quando agitati a temperatura ambiente.

Formati di confezionamento disponibili per l'Isodur L-75:

- Fusti da 180 kg
- Fusti da 50 kg
- Bottiglie di alluminio da 0,75 kg
- Bottiglie di plastica da 0,75 kg

Informazioni Normative

Registrato nell'UE REACH: Sì

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni

Revision: 2023-09-22 / 2a84



Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è

scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](/info/shelflife).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>

(<https://it.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75

(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)