

IsoQure[®] UR 500 LER 50

Technical Data Sheet

IsoQure[®] UR 500 LER 50

IsoQure UR-500 LER 50 è una pasta del 50% di IsoQure UR 500 in resina epossidica liquida a base di bisfenolo-A e accelera la reazione dei gruppi epossidici con la dicianodiamide. La dimensione delle particelle solide inferiore a 10 µm assicura la dispersione omogenea dell'acceleratore nelle resine epossidiche termoidurenti, utilizzate principalmente per applicazioni di preimpregnati e adesivi senza solvente.

Definizione del Materiale

Aspetto: Pasta bianca

Contenuto: IsoQure UR 500 49% - 51%

Grandezza delle Particelle (98%): < 10 µm

Contenuto d'Acqua: < 0,4%

Peso per equivalente epossidico: 360-390 g/EP-Equ.

Viscosità: 1200 - 2500 Pa*s (ISO 3219, 20°C, 1/s)

Gestione, Conservazione e Confezionamento

Il materiale è confezionato in fusti da 25 kg e i contenitori originali ben chiusi dovrebbero essere conservati in un ambiente pulito e asciutto. Le condizioni di temperatura consigliate sono comprese tra -18 e 0°C. La conservazione potrebbe portare alla cristallizzazione della pasta. L'esposizione a un massimo di 40°C per 6-8 ore liquefà il materiale per un corretto utilizzo. Alle condizioni di conservazione consigliate, il prodotto avrà una durata di 12 mesi dalla data di produzione.

Informazioni Normative

Registrato REACH UE: Sì

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni



Revision: 2020-09-10 / d335

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione.

Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-ler-50>
(<https://it.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-ler-50>)

□□ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-500-ler-50
<https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-500-ler-50>

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**