

Isobond® LT - 45

Definizione del Materiale

Basi chimiche: Dispersione acquosa di isocianati

Ionicità: Non ionica

Forma fornitura: Liquido bianco

Viscosità (23 °C): Circa 50 mPa·s

Valore del pH: 7,0 - 9,0

Contenuto solido: 43.0 - 47.0%

Applicazioni

Dipinture

Isobond® LT - 45 è adatto per formulazioni di dipping, specialmente nelle applicazioni di pneumatici, e può essere utilizzato come componente di sistemi di formulazione senza resorcinolo.

Rinforzo delle fibre

Isobond® LT - 45 può essere usato per preparare o rinforzare le fibre organiche e inorganiche. Può migliorare l'adesione e l'indurimento nelle applicazioni di fibra di vetro.

Stampa su tessuto

Isobond® LT - 45 è adatto per l'uso in paste di stampa a pigmento (con o senza white spirit). Il suo aggiunto migliora la resistenza al lavaggio e all'abrasione bagnata delle stampe. Isobond® LT - 45 dimostra un'alta efficacia particolarmente nelle stampe su tessuti tessuti e maglie in fibre sintetiche, cellulosi rigenerate, così come le loro miscele con il cotone.

Isobond® LT - 45 è raccomandato in applicazioni che richiedono stampe a pigmento prive di formaldeide (Standard Öko-Tex 100). Le paste di stampa non richiedono l'aggiunta di urea. Un range di inclusione standard è

tipicamente tra 5-15 g/kg. Isobond® LT - 45 non influisce negativamente sulla durata o sulle proprietà di lavoro delle paste di stampa. Tuttavia, è importante mantenere un livello di pH di circa 8 - 9 nelle paste di stampa.

Gestione, Conservazione e Imballaggio

12 mesi dalla consegna in contenitori chiusi.

Il prodotto è stabile per almeno un anno quando conservato in confezioni originali sigillate a temperature tra 5°C e 30°C senza esposizione alla luce del sole. Sensibile al gelo. Mescolare prima dell'uso.

Informazioni Normative

Registrazione EU REACH: Non applicabile

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni

Revision: 2023-07-28 / b877



Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/rubber/isobond-lt-45>
(<https://it.kautschuk.com/products/rubber/isobond-lt-45>)

□□ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/rubber/isobond-lt-45
(<https://kautschuk.com/products/rubber/isobond-lt-45>)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)**

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)