

Isobond[®] DMP-40

Definizione del Materiale

Base chimica: Poliisocianato alifatico bloccato

Forma fornita: Liquido bianco

Viscosità (25 °C): Circa 500 mPa·s

Valore del pH: 7,0 - 9,0

Contenuto di NCO: 9,0 - 11,0

Contenuto solido: 36.0 - 39.0%

Densità: 1070 kg/m³

Applicazioni

L'Isobond DMP-40 è un agente di reticolazione bloccato privo di co-solvente adatto per lacche e adesivi PU che vengono applicati su articoli in PU e PVC per sistemi di trasferimento o rivestimento diretto. Il dosaggio tipico varia tra 3 e 7 pph. Il processo di sbocco del reticolante avviene sopra i 120°C. L'Isobond DMP aumenta la resistenza all'idrolisi, al calore e ai solventi.

Manipolazione, Conservazione e Confezionamento

12 mesi dalla consegna in contenitori chiusi.

Il prodotto è stabile per almeno un anno se conservato in confezioni originali sigillate a temperature comprese tra 5°C e 30°C senza esposizione alla luce solare. Sensibile al gelo. Mescolare prima dell'uso.

Informazioni normative

Registrazione EU REACH: Non applicabile

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni



Revision: 2023-09-18 / 2542

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>
(<https://it.kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp)

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**