

Isolan PTC-C

Definizione materiale

Identità chimica: Poliuretano alifatico acquoso, basato su policarbonato

Aspetto: Liquido bianco latteo traslucido

Contenuto solido: 34,0 - 37,0 %

Viscosità Brookfield (25°C): Max 100 mPa.s

Valore pH: Circa 8,0

Densità: 1,03g/cm³

Contenuto di COV: Circa 6,1 %

Applicazione

Il Isolan PTC-C è una dispersione acquosa di un poliuretano alifatico radicato nel policarbonato. È stato appositamente progettato come un legante per rivestimento di alta qualità adatto per processi di stampaggio rotocalco o di trasferimento di rivestimento.

Il Isolan PTC-C offre un tocco asciutto, un gloss eccezionale, una chiarezza, un livellamento ottimale e mostra una notevole resistenza sia all'abrasione che all'idrolisi.

Stoccaggio

L'intervallo di temperatura ottimale per la conservazione e la maneggevolezza è tra 5 °C e 30 °C. Il prodotto deve essere protetto dal calore e dal gelo per mantenere la sua validità. I contenitori non devono essere riforniti dopo che sono stati aperti. Se correttamente conservato, il Isolan PTC-C è stabile per almeno 12 mesi dopo che la spedizione ha lasciato il nostro magazzino.

Confezionamento

Il Isolan PTC-C è disponibile in IBC (1000kg ciascuno) e fusti (210kg ciascuno).
Le quantità minime d'ordine sono 2 pallet con 8 fusti ciascuno o 1 IBC.

Informazioni Regolamentari

Registrato REACH UE: Non applicabile

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni



Revision: 2023-09-20 / 9d67

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>
(<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**