

## Isodur DA-L

### Definizione del materiale

**Aspetto:** Liquido incolore o leggermente torbido

**Contenuto NCO della soluzione:**  $20,0 \pm 1\%$

**Viscosità:**  $3.000 \pm 600$  mPa·s (23°C)

**Densità:** Circa 1,16 g/ml

**HDI monomero:** <0,10%

**Punto di infiammabilità:** 215°C

### Applicazione

Isodur DA-L è destinato ad applicazioni di resina PU a base d'acqua, adesivi, vernici e rivestimenti.

Agisce come agente di reticolazione per dispersioni polimeriche acquose come poliuretano, acetato di polivinile, poliacrilato e dispersioni di gomma sintetica.

La reticolazione migliora la resistenza al calore, all'acqua, ai plastificanti e ai solventi.

### Informazioni sull'uso

**Rapporto aggiuntivo:** 3-10% in peso per 100 pbw di dispersione adesiva con 40-60% di contenuto polimerico

**Resistenza iniziale del giunto:** Media

**Resistenza finale del giunto:** Perfetta

**Resistenza immediata allo strappo:** Media

**Resistenza finale allo strappo:** Perfetta

**Resistenza al calore:** Buona

**Resistenza allo ingiallimento/discolorazione:** Perfetta

**Resistenza all'olio:** Buona

## Maneggiamento, Stoccaggio e Imballaggio

La lavorazione e l'uso di Isodur DA-L richiedono adeguate conoscenze tecniche e professionali.

Consultare la scheda di sicurezza e osservare le normative locali sulla sicurezza.

Isodur DA-L deve essere conservato nei suoi contenitori originali sigillati a temperature comprese tra 0 e 30°C.

Il prodotto è altamente sensibile all'umidità, reagendo con l'acqua per formare anidride carbonica e uree insolubili, il che può portare a un pericoloso accumulo di pressione nei contenitori sigillati.

Tenere sempre ben chiuso e prevenire l'ingresso di umidità.

Se stoccato correttamente, il prodotto resta stabile per un minimo di sei mesi.

### **Taglie di confezione disponibili per Isodur DA-L:**

- 0,8 kg Bottiglie in alluminio
- 60 kg Contenitori metallici
- 180 kg Fusti

## Informazioni regolatorie

**Registrato REACH UE:** N/a

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Disclaimer / Condizioni

Revision: 2025-02-27 / 6e38

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).



I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>  
(<https://it.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

**[kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal)**  
**(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)**

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

**[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)**